



Marke	ISA-ZIN				
Werkstoff	2.0881				
Kurzzeichen	CuNi23Mn				
Chemische Zusammensetzung (Massenanteile) in % Mittelwerte der Legierungselemente					
Cu Rest	Ni 23	Mn 1,5			

Merkmale und Anwendungshinweise

ISA-ZIN zeichnet sich besonders durch hohe Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit und relativ niedrigen spezifischen Widerstand aus. Die Legierung wird für Widerstände aller Art sowie in Heizkordeln, Kabeln und Heizmatten verwendet. Bänder werden beispielsweise für die Erhitzung von Bimetallen verwendet. Die höchste Anwendungstemperatur an Luft beträgt +500 °C.

Lieferart

ISA-ZIN wird in Form von Drähten im Abmessungsbereich von 0,04 bis 8,00 mm Ø in blanker und lackierter Ausführung geliefert. Zum Fertigungsprogramm gehören auch Litzen, Flachdrähte, Bänder und Tafeln.

Elektrischer Widerstand in weichgeglühtem Zustand

Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands zwischen +20 °C und +105 °C 10 ⁻⁶ /K	Spezifischer elektrischer Widerstand in: µΩ x cm (Zeile 1) und Ω/CMF (Zeile 2) Richtwerte					
	+20 °C Toleranz ±5 %	+100 °C	+200 °C	+300 °C	+400 °C	+500 °C
ca. +180	30	30,4	31	31,5	32,1	32,6
	180	183	186	189	193	196

Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)

Dichte bei +20 °C		Schmelzpunkt °C	Spezifische Wärme bei +20 °C J/g K	Wärmeleitfähigkeit bei +20 °C W/m K	Mittlerer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient zwischen +20 °C und		Thermokraft gegen Kupfer bei +20 °C µV/K
g/cm ³	lb/cub in				+100 °C	+400 °C	
8,90	0,32	+1.150	0,37	33,00	16,00	17,50	-30,00

Festigkeitseigenschaften bei +20 °C in weichgeglühtem Zustand

Zugfestigkeit ¹⁾		Bruchdehnung (L ₀ = 100 mm) % bei Nenndurchmesser in mm				
MPa	psi	0,020 bis 0,063	> 0,063 bis 0,125	> 0,125 bis 0,50	> 0,50 bis 1,00	> 1,00
350	50.750	≈ 12	≈ 18	≈ 20	≥ 20	≥ 25

Verarbeitungshinweise // ISA-ZIN lässt sich leicht verarbeiten.

Kupfer-Nickel-Legierungen können mit den bekannten Verfahren weich- und hartgelötet, sowie geschweißt werden. Auf Anfrage liefern wir nach DIN EN 60068-2-20 geprüft Material.

1) Der Wert gilt für einen Durchmesser von 2,0 mm. Bei dünneren Drähten liegen die Mindestwerte je nach Abmessung erheblich höher.

Nenndurchmesser	Querschnitt	Gewicht per 1.000 m	Längenbezogener Gleichstrom-Widerstand bei +20 °C Ω/m			
mm	mm ²	g	Nominaler Wert	Toleranz	Minimum	Maximum
0,040	0,001257	11,20	239		220	258
0,045	0,001590	14,20	189		174	204
0,050	0,001963	17,50	153		141	165
0,056	0,002463	21,90	122		112	132
0,060	0,002827	25,20	106		97,6	115
0,063	0,003117	27,70	96,2	±8 %	88,5	104
0,070	0,003848	34,30	78,0		71,7	84,2
0,071	0,003959	35,20	75,8		69,7	81,8
0,080	0,005027	44,70	59,7		54,9	64,5
0,090	0,006362	56,60	47,2		43,4	50,9
0,100	0,007854	69,90	38,2		35,1	41,3
0,110	0,009503	84,60	31,6		29,4	33,8
0,112	0,009852	87,70	30,5		28,3	32,6
0,120	0,01131	100,70	26,5		24,7	28,4
0,125	0,01227	109,00	24,4		22,7	26,2
0,130	0,01327	118,00	22,6	±7 %	21,0	24,2
0,140	0,01539	137,00	19,5		18,1	20,9
0,150	0,01767	157,00	17,0		15,8	18,2
0,160	0,02011	179,00	14,9		13,9	16,0
0,180	0,02545	226,00	11,8		11,0	12,6
0,200	0,03142	280,00	9,55		8,98	10,1
0,220	0,03801	338,00	7,89		7,42	8,37
0,224	0,03941	351,00	7,61		7,16	8,07
0,250	0,04909	437,00	6,11	±6 %	5,74	6,48
0,280	0,06158	548,00	4,87		4,58	5,16
0,300	0,07069	629,00	4,24		3,99	4,50
0,315	0,07793	694,00	3,85		3,66	4,04
0,350	0,09621	856,00	3,12		2,96	3,27
0,355	0,09898	881,00	3,03		2,88	3,18
0,400	0,1257	1.120,00	2,39	±5 %	2,27	2,51
0,450	0,1590	1.420,00	1,89		1,79	1,98
0,500	0,1963	1.750,00	1,53		1,45	1,60

Nenndurchmesser	Querschnitt	Gewicht per 1.000 m	Längenbezogener Gleichstrom-Widerstand bei +20 °C Ω/m			
mm	mm ²	g	Nominaler Wert	Toleranz	Minimum	Maximum
0,55	0,2376	2.110,00	1,26		1,21	1,31
0,56	0,2463	2.190,00	1,22		1,17	1,27
0,60	0,2827	2.520,00	1,06		1,02	1,10
0,63	0,3117	2.770,00	0,962		0,924	1,00
0,65	0,3318	2.950,00	0,904		0,868	0,940
0,70	0,3848	3.430,00	0,780		0,748	0,811
0,71	0,3959	3.520,00	0,758		0,727	0,788
0,80	0,5027	4.470,00	0,597		0,573	0,621
0,90	0,6362	5.660,00	0,472		0,453	0,490
1,00	0,7854	6.990,00	0,382		0,367	0,397
1,12	0,9852	8.770,00	0,305		0,292	0,317
1,20	1,131	10.070,00	0,265		0,255	0,276
1,25	1,227	10.920,00	0,244		0,235	0,254
1,40	1,539	13.700,00	0,195		0,187	0,203
1,50	1,767	15.730,00	0,170		0,163	0,177
1,60	2,011	17.900,00	0,149		0,143	0,155
1,80	2,545	22.650,00	0,118		0,113	0,123
2,00	3,142	27.960,00	0,0955	±4 %	0,0917	0,0993
2,20	3,801	33.830,00	0,0789		0,0758	0,0821
2,24	3,941	35.070,00	0,0761		0,0731	0,0792
2,50	4,909	43.690,00	0,0611		0,0587	0,0636
2,80	6,158	54.800,00	0,0487		0,0468	0,0507
3,00	7,069	62.910,00	0,0424		0,0407	0,0441
3,15	7,793	69.360,00	0,0385		0,0370	0,0400
3,20	8,042	71.580,00	0,0373		0,0358	0,0388
3,50	9,621	85.630,00	0,0312		0,0299	0,0324
3,55	9,898	88.090,00	0,0303		0,0291	0,0315
4,00	12,57	111.840,00	0,0239		0,0229	0,0248
4,50	15,90	141.550,00	0,0189		0,0181	0,0196
5,00	19,63	174.750,00	0,0153		0,0147	0,0159
5,50	23,76	211.450,00	0,0126		0,0121	0,0131
5,60	24,63	219.210,00	0,0122		0,0117	0,0127
6,00	28,27	251.640,00	0,0106		0,0102	0,0110
6,30	31,17	277.440,00	0,00962		0,00924	0,0100
8,00	50,27	447.360,00	0,00597		0,00573	0,00621